

# Rust og korrosionsbeskyttelse

	Anvendelse	Produkt	Fordele
	Langtids korrosionsbeskyttelse af jern og stålemner efter bearbejdning	<b>Alslip Serien</b> Pasta	Efterlade en tør og klæbefri beskyttelseshinde. Indeholder ikke mineralolier eller terpentin. Alslip serien leveres i forskellige viskositeter, som alle let kan påføres enten med sprøjte, rulle eller pensel. Leveres også som hvidpigmenteret.
	Korttids transparent oliefri korrosionsbeskyttelsesmiddel som enten anvendes alene eller i affedningsmidler som additiv.	<b>Teka Kor 20,</b> Mildt alkalisk, oliefri produkt, som efterlader overflader beskyttet op til 6 uger under halvtag. Klæber ikke.	Efterlader maskiner og emner fri for olie, samtidig med at evt. lækolier effektivt udskilles. Kan overmales, kræver ikke for affedtning.
	Anvendes på stål, støbejern kobber aluminium samt plast & komposit materialer.	<b>Teka Kor 30-11</b> Syntetisk rust beskytter som anvendes på støbe og stål legeringer. Giver overflader beskyttelse op til 3 uger under halvtag	Anvendes hvor der kræves store væskemængder og højt tryk i bearbejdningsområdet
	Alsidig vegetabil olie som efterlader overflader med en let olieagtig overflade.	<b>Teka Kor MVO</b> Oliefri produkt som anvendes ufortyndet. Giver en beskyttelse op til 6 måneder under halvtag	Erstatning for mineralolieprodukter. Produktet er fuld biologisk nedbrydelig. Påsmøres ved dypning, lavtryksprøjte eller med pensel.
	Alsidig vegetabil olie som efterlader overflader med en let olieagtig.	<b>Teka Gard 507</b> Anvendes ufortyndet	Høj virksomt, vandfortrængende. Udendørs oplagring (under halvtag). Konservering efter brandskader. Påsmøres ved dypning, lavtryksprøjte eller med pensel.
	Tynd mineralolie baseret korrosionsbeskytter med et flammepunkt på 41 grader.	<b>DEWATOL 46 B</b> Anvendes ufortyndet, er vand fortrængende opløsningsmiddel baseret produkt som efterlader en olie film. Giver beskyttelse op til 2- 4 uger	Høj virksomt, vandfortrængende. Udendørs oplagring (under halvtag). Konservering efter brandskader. Påsmøres ved dypning, lavtryks-sprøjte eller med pensel.
	Mineralolie baseret korrosionsbeskytter med et flammepunkt på 61 grader.	<b>DEWATOL 120</b> Anvendes ufortyndet, er vandfortrængende opløsningsmiddel baseret produkt som efterlader en olie film. Giver beskyttelse op til 8 måneder under halvtag	Høj virksomt, vandfortrængende. Udendørs oplagring (under halvtag). Påføres ved dypning eller med sprøjte.



**PERS**

**Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne**