

Kombineret affedtning og aluminiums bejdsemidler

	Anvendelse	Produkt	Fordele
	Manuelt eller dykning: Kraftig sur bejdse og affedtningsmiddel til aluminium.	ESKAPHOR AB 820-2 Brugskoncentration: 10 - 25%, i vand. Anvendelsestemperatur: 20-30 °C	Enkel og hurtig bejdseproces. Forbedret lak vedhæftning på aluminium.
	Dypning eller Spul: Sur bejdseaffedtningsmiddel til aluminium. Specielt udviklet til dyppeprocesser.	ESKAPHOR AB 7010 Brugskoncentration: 4-6 %, i vand. Anvendelsestemperatur: 35 - 45°C	Enkel og hurtig bejdseproces. Forbedret vedhæftning før våd og pulverlakering af aluminium. Flussyre fri.
	Dypning eller Spul: Alkalisk bejdsemiddel til aluminium og alu. legeringer.	ESKAPHOR AB 6797 Koncentration: 1- 10%, i vand. Temperatur: 20 - 70°C	Forbedret vedhæftning før lakering. Fjerner ELOXAN belægninger.
	Manuelt eller dykning: Kraftig sur bejdse og affedtningsmiddel til aluminium.	ALU-REN EKSTRA Koncentration: 50-100 % temperatur: Rum temperatur.	Enkel og hurtig bejdseproces. Forbedret lak vedhæftning på aluminiums overflader.



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne